

# СОСТАВ ЗАЩИТНЫЙ «БРИТ» ДЛЯ АСФАЛЬТА

СТО 77310225.034–2022



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Материал холодного применения, который используют на асфальтобетонных покрытиях придомовых территорий, парковок, стоянок, тротуаров, автомобильных дорог с низкой (не более 400 автомобилей в сутки) интенсивностью движения, пешеходных дорожек, спортивных площадок для:

- устранения поверхностных дефектов;
- защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды;
- улучшения внешнего вида.

Применение материала без согласования с собственником объекта не допускается.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА



- Придает вид свежеложенного асфальта без лишних затрат;
- Устраняет мелкие дефекты и шелушения асфальта;
- Продлевает срок службы асфальта;
- Быстрое нанесение без использования специальной техники;
- Возможность эксплуатации участка нанесения через 3 часа после проведения работ;
- Прост в использовании.

## РАСХОД



Площадь нанесения до 25 м<sup>2</sup>.

Расход продукта – 0,5-0,8 кг/м<sup>2</sup>.

Расход может изменяться в зависимости от состояния и типа основания.

## УПАКОВКА



Металлическое ведро массой нетто 12,5 кг

Количество ведер на паллете: 55 шт

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ



Состав перевозят во всех видах крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. При перевозке паллеты с составом должны быть надежно закреплены для предотвращения свободного перемещения и механического повреждения упаковки. Состав следует хранить в плотно закрытой таре вдали от источников тепла, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей. Температура хранения состава установлена в пределах от минус 30 °С до 35 °С. При хранении составов допускается повышение вязкости и небольшое расслоение, исчезающее при перемешивании.



Показатель	Значение	Метод испытания
Условная вязкость при 20 °С	не более 200	ГОСТ 11503
Массовая доля нелетучих веществ, %	45,0–90,0	ГОСТ 31939
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	не более 1,75	ГОСТ 31992.1
Время высыхания до степени 3, ч	не более 3,0	ГОСТ 19007

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – БМ»

Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр-кт В.О.,

д. 80, литера Р, этаж 5,6

Тел.: +7 812 493 25 66, +7 495 139 13 89

E-mail: bitum@gazprom-neft.ru

bitum.gazprom-neft.ru

Подробная  
инструкция  
по применению:

