

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВА-Брит»
(ООО «НОВА-Брит»)**

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СТО 77310225.018-2021

**МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ
«БРИТ» СТАНДАРТ Р ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ
Технические условия**

Москва
2021

Предисловие

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Технологическим отделом Общества с ограниченной ответственностью «НОВА-Брит» (ООО «НОВА-Брит»)

2 ВНЕСЕН Технологическим отделом Общества с ограниченной ответственностью «НОВА-Брит» (ООО «НОВА-Брит»)

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом генерального директора ООО «НОВА-Брит» от 31 мая 2021 г. № 72-П

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту размещается на официальном сайте ООО «НОВА-Брит» www.brit-r.ru. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта, соответствующее уведомление будет размещено на вышеуказанном сайте.

© Общество с ограниченной ответственностью «НОВА-Брит», 2021

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без письменного разрешения ООО «НОВА-Брит».

Содержание

1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Классификация и условные обозначения	3
4 Технические требования	4
4.1 Основные показатели.....	4
4.2 Требования к сырью	5
4.3 Маркировка	5
4.4 Упаковка	6
5 Требования безопасности	6
6 Требования охраны окружающей среды	8
7 Правила приемки.....	8
8 Методы контроля	11
9 Транспортирование и хранение	16
9.1 Транспортирование	16
9.2 Хранение	16
10 Указания по применению	16
11 Гарантии изготовителя.....	17
Библиография.....	19

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

**МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ
«БРИТ» СТАНДАРТ Р ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ
Технические условия**

1 Область применения

Настоящий стандарт организации распространяется на мастику битумно-полимерную «Брит» Стандарт Р для фундаментов (далее – мастика) холодного применения, предназначенную для гидроизоляции бетонных, железобетонных, металлических и других строительных конструкций, а также зданий и сооружений.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте

ГОСТ 12.0.004 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.044 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.137 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия

ГОСТ 12.4.183 Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств защиты рук. Технические требования

ГОСТ 12.4.252 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 12.4.253 (EN 166:2002) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.275 (EN 13819-1:2002) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 12.4.280 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.281 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования

ГОСТ 12.4.310 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия

ГОСТ 380 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

ГОСТ EN 397 Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 2678-94 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

ГОСТ 5789 Реактивы. Тoluол. Технические условия

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 22245 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

ГОСТ 26589-94 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний

ГОСТ 26633 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 31340 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования

ГОСТ 31939 (ISO 3251:2008) Материалы лакокрасочные. Определение массовой доли нелетучих веществ

ГОСТ 33133 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования

ГОСТ Р 12.4.294 (EN 403:2004) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатель

фильтрующий с капюшоном для защиты персонала опасных производственных объектов от химически опасных веществ и продуктов горения. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Классификация и условные обозначения

3.1 Условное обозначение продукции при заказе и в документах должно состоять из полного или краткого наименования и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения продукции при заказе и в документах: *Мастика битумно-полимерная «Брит» Стандарт Р для фундаментов по СТО 77310225.018-2021.*

3.2 Пример полного наименования продукции: *Мастика битумно-полимерная «Брит» Стандарт Р для фундаментов.*

3.3 Пример краткого наименования продукции: *Мастика «Брит» Стандарт Р для фундаментов.*

4 Технические требования

Мастика должна соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем в установленном порядке.

4.1 Основные показатели

По физико-механическим показателям мастика должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Физико-механические показатели мастики

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1	2	3
1 Внешний вид	Однородная масса черного цвета без посторонних включений	По 8.4
2 Температура размягчения, °С, не менее	50	По ГОСТ 2678-94 (пункт 3.20) с дополнением по 8.5
3 Условная вязкость, с, не менее	10	По 8.6
4 Массовая доля нелетучих веществ, %	75,0-90,0	По ГОСТ 31939 с дополнением по 8.7
5 Условная прочность, МПа, не менее	0,50	По ГОСТ 26589-94 (пункт) 3.3 с дополнением по 8.8
6 Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	100	По ГОСТ 26589-94 (пункт 3.3) с дополнением по 8.8
7 Водопоглощение, % по массе, не более	2,0	По ГОСТ 26589-94 (пункт 3.9) с дополнением по 8.9
8 Гибкость	Отсутствие трещин	По ГОСТ 26589-94 (пункт 3.12) с дополнением по 8.10
9 Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее - с бетоном - с металлом	0,10 0,20	По ГОСТ 26589-94 (пункт 3.4, Метод А) с дополнением по 8.11
10 Водонепроницаемость	Отсутствие воды на поверхности образца	По ГОСТ 26589-94 (пункт 3.10) с дополнением по 8.12

Окончание таблицы 4.1

1	2	3
<p>Примечания</p> <p>1 По согласованию с Заказчиком допускается производство мастики с иными значениями норм физико-механических показателей.</p> <p>2 По согласованию с Заказчиком допускается определение дополнительных показателей.</p>		

4.2 Требования к сырью

4.2.1 Сырьевые компоненты, применяемые для производства мастики, должны соответствовать требованиям действующих документов по стандартизации, сопровождаться документом о качестве, а их технические характеристики должны соответствовать установленным техническим требованиям на продукцию, а также должны быть приведены в технологическом регламенте на производство.

4.2.2 Для производства мастики используют битумы нефтяные дорожные вязкие, отвечающие требованиям ГОСТ 22245 или ГОСТ 33133.

4.2.3 Допускается применение других взаимозаменяемых сырьевых компонентов, предусмотренных технологическим регламентом и обеспечивающих соответствие мастики требованиям настоящего стандарта.

4.3 Маркировка

4.3.1 Потребительская маркировка

4.3.1.1 Потребительскую маркировку наносят на этикетку, ярлык и/или потребительскую тару типографским или иным способом.

4.3.1.2 Потребительская маркировка должна содержать следующую информацию:

- наименование продукции;
- обозначение настоящего стандарта;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;
- юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;
- товарный знак (при наличии);
- дату изготовления;

- массу нетто с пределом допускаемых отрицательных отклонений по ГОСТ 8.579;

- гарантийный срок хранения;

- манипуляционные знаки «Верх», «Беречь от солнечных лучей», «Пределы температуры»;

- предупредительную маркировку в соответствии с ГОСТ 31340.

4.3.2 Транспортная маркировка осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 14192, ГОСТ 19433.

4.4 Упаковка

4.4.1 Мастику упаковывают в барабаны емкостью от 5 дм³ до 30 дм³.

Объем заполнения тары должен быть не более 90 %.

Примечание – При согласовании с Заказчиком допускается использование других видов тары, при условии обеспечения качества, безопасности и сохранности продукта во время транспортировки и хранения.

4.4.2 Перед заполнением тара должна быть сухой и чистой.

5 Требования безопасности

5.1 Мастика по степени воздействия на организм представляет собой малоопасную продукцию – класс опасности 4 по ГОСТ 12.1.007.

Обладают раздражающим действием на слизистые оболочки. Вдыхание паров растворителя, входящего в состав мастики, может вызвать головокружение, головную боль, общую слабость, тошноту и рвоту.

При попадании на кожу и в глаза промыть большим количеством проточной воды. При вдыхании – свежий воздух, покой, тепло. Соблюдать осторожность при оказании мер первой помощи.

5.2 При проведении работ с мастикой возможно выделение в воздух рабочей зоны следующих веществ:

- паров битума нефтяного. ПДК р.з. для углеводородов алифатических предельных C₂-C₁₀ – 900/300 мг/м³ [1];

- растворителя. ПДК р.з. для толуола – 150/50 мг/м³ [1].

5.3 Мастика представляет собой легковоспламеняющуюся жидкость по ГОСТ 12.1.044 с температурой вспышки не ниже 4 °С в закрытом тигле.

5.4 При возгорании мастики в воздух выделяются продукты сгорания – оксиды углерода.

5.5 Все участки применения или хранения мастики должны быть оборудованы в соответствии с [2].

5.6 В случае возгорания мастики в местах применения или хранения следует применять следующие средства пожаротушения: песок, кошма, углекислый газ, вода в тонкораспыленном виде, пена химическая или воздушно-механическая из стационарных установок или огнетушителей.

5.7 При применении, хранении, транспортировании и утилизации следует применять средства индивидуальной и коллективной защиты, предотвращающие возможные воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов.

Места загрузки-выгрузки, отбора проб, фасовки должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021.

При применении мастики работники должны быть обеспечены:

- одежда специальная по ГОСТ 12.4.280, ГОСТ 12.4.310;
- обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов летняя и зимняя по ГОСТ 12.4.137;
- полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей по ГОСТ Р 12.4.294;
- очки защитные по ГОСТ 12.4.253;
- перчатки х/б с точечным полимерным покрытием по ГОСТ 12.4.252, ГОСТ 12.4.183;
- перчатки для защиты от механических повреждений при возможном контакте с нагретыми поверхностями по ГОСТ 12.4.252;
- жилет сигнальный по ГОСТ 12.4.281;
- каска по ГОСТ EN 397;
- наушники по ГОСТ 12.4.275.

5.8 Все работающие должны пройти обучение безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004.

Лица, допущенные до работ с мастикой, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работ и проходить медицинский осмотр в установленном порядке [3].

Не допускаются к работе лица моложе 18 лет, беременные и кормящие женщины.

6 Требования охраны окружающей среды

6.1 В процессе производства мастики выбросы в атмосферный воздух и сбросы в сточные воды не производятся. Все жидкие и твердые отходы производства должны быть собраны в специальную тару для утилизации на специальном полигоне в установленном порядке согласно [4].

6.2 Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате:

- неорганизованного захоронения или сжигания отходов материалов при производстве и хранении продукции;

- произвольной свалки их в не предназначенных для этой цели местах.

6.3 Сырьевые компоненты, используемые при их производстве, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации.

6.4 Утилизация отходов в конце производственного цикла осуществляется согласно [4].

6.5 Допускается утилизацию отходов мастики осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

7 Правила приемки

7.1 Мастика должна быть принята службой технического контроля предприятия-изготовителя.

7.2 Приемку осуществляют партиями. Партией считают однородное по физико-механическим показателям количество продукта, приготовленного из одного сырья по одному технологическому регламенту и рецептуре за один производственный цикл в течение одной смены, размер которой не должен превышать 10 т.

7.3 Соответствие мастики требованиям настоящего стандарта определяют путем проведения приемо-сдаточных и периодических испытаний.

Периодичность испытаний и определяемые показатели при приемо-сдаточных и периодических испытаниях приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Периодичность испытаний и определяемые показатели при приемо-сдаточных и периодических испытаниях

Наименование показателя	Вид испытания	
	Приемо-сдаточное	Периодическое
1	2	3
1 Внешний вид	+	–
2 Температура размягчения	+	–
3 Условная вязкость	+	–
4 Массовая доля нелетучих веществ	–	+
5 Условная прочность	–	+
6 Относительное удлинение при разрыве	–	+
7 Водопоглощение	–	+
8 Гибкость	–	+
9 Прочность сцепления с основанием	–	+
10 Водонепроницаемость	–	+
Примечание – «+» – определение обязательно, «–» – определение необязательно		

Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждую партию мастики.

Приемо-сдаточные испытания проводят с целью обеспечения контроля соответствия мастики требованиям настоящего стандарта и определения возможности приемки.

Периодические испытания по пункту 4 таблицы 7.1 проводят не реже одного раза в 3 месяца, а также при постановке на производство, изменении вида и качества исходного сырья, изменении технологии изготовления или по требованию потребителя.

Периодические испытания по пунктам 5-8 таблицы 7.1 проводят не реже одного раза в 6 месяцев, а также при постановке на производство, изменении вида и качества исходного сырья, изменении технологии изготовления или по требованию потребителя.

Периодические испытания по пунктам 9, 10 таблицы 7.1 проводят не реже одного раза в год, а также при постановке на производство, изменении вида и качества исходного сырья, изменении технологии изготовления или по требованию потребителя.

7.4 При неудовлетворительных результатах испытаний мастики хотя бы по одному показателю проводят повторные испытания проб, отобранных от удвоенного числа тарных мест той же партии. При неудовлетворительных результатах повторных испытаний партия мастики бракуется и приемке не подлежит.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

7.5 Входной контроль осуществляется по физико-механическим показателям, установленным в таблице 4.1. Объем испытаний при входном контроле определяет потребитель.

7.6 Каждая партия мастики должна сопровождаться указанием по применению и паспортом качества.

Паспорт качества должен содержать следующие данные:

- наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) или импортера, или продавца, его товарный знак (при наличии);
- местонахождение изготовителя;
- информация для связи с ним;
- наименование испытательной лаборатории, адрес и номер аттестата аккредитации (при наличии);
- номер паспорта;
- наименование продукта, его марку и условное обозначение (при наличии);
- обозначение документа по стандартизации, устанавливающего требования к продукту;
- код ОКПД 2;
- дату изготовления продукта, номер партии (при необходимости);
- дату отбора пробы и обозначение документа по стандартизации, по которому отбирают пробу;
- место отбора пробы, номер емкости (при необходимости);
- размер (массу) партии;
- дату оформления паспорта;
- номер сертификата соответствия на продукт (при наличии) и срок действия (при наличии);
- табличную часть;
- заключение о соответствии продукта требованиям документа по стандартизации на основании результатов испытаний;
- должность, Ф.И.О. и подпись лица, оформившего паспорт;
- дополнительную информацию для потребителей (при необходимости).

8 Методы контроля

8.1 Отбор проб

8.1.1 Для проведения приемо-сдаточных испытаний отбирают точечные пробы мастики не менее чем из трех разных тарных мест каждой партии, масса одной точечной пробы составляет не менее 0,5 кг, после чего готовят объединенную пробу массой не менее 1,5 кг.

8.1.2 До проведения приемо-сдаточных испытаний готовят объединенную пробу мастики путем предварительного перемешивания до однородного состояния.

Примечание – Допускается производить отбор проб в процессе розлива произведенной продукции в тару.

8.1.3 Хранение объединенной и арбитражной пробы мастики осуществляется в металлической банке с плотно закрывающейся крышкой.

8.2 Пробоподготовка

Испытание мастики по следующим показателям: внешний вид, массовая доля нелетучих веществ, условная вязкость, прочность сцепления с основанием – выполняют на образцах мастики из объединенной пробы.

Испытание мастики по следующим показателям: условная прочность, относительное удлинение при разрыве, водопоглощение, гибкость, водонепроницаемость и температура размягчения – выполняют на образцах предварительно изготовленной пленки, полученной в результате высыхания мастики.

8.2.1 Оборудование и материалы

- силиконизированная антиадгезионная бумага;
- шкаф сушильный объемом не менее 20 дм³, оборудованный принудительной вентиляцией и терморегулятором, поддерживающим температуру с отклонением не более ± 1 °С.

8.2.2 Изготовление образцов пленки

Пробу мастики предварительно выдерживают в сушильном шкафу при температуре от 50 °С до 60 °С в течение 2 ч.

Для изготовления образца пленки размером (200 x 200 x 2) мм на силиконизированную бумагу с загнутыми краями равномерным слоем распределяют навеску мастики массой от 170 г до 180 г. Навеску выдерживают при температуре (20 ± 5) °С в течение 24 ч.

Сушка пленки производится в сушильном шкафу в течение 72 ч при температуре $(50 \pm 1) ^\circ\text{C}$, образовавшуюся пленку термостатируют при температуре $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ в течение не менее 6 ч, после чего отделяют пленку от антиадгезионной бумаги.

8.3 Требования к условиям проведения испытаний

При проведении испытаний соблюдают следующие условия для помещений, в которых испытывают образцы:

- температура воздуха – $(21 \pm 4) ^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха – не более 80 %.

8.4 Определение внешнего вида

Определение внешнего вида проводят визуально на подложке из бесцветного прозрачного стекла.

Для проведения испытания отбирают из объединенной пробы образец объемом от 3 г до 5 г, наносят на стеклянную подложку, имеющую размеры (100×100) мм и толщину не менее 2 мм, и после растекания пробы по пластине рассматривают в проходящем или отраженном дневном свете или свете электрической лампы.

Образец мастики должен быть однородным, черного цвета и не должен содержать посторонних включений.

8.5 Температура размягчения

Определение показателя температура размягчения проводят по ГОСТ 2678-94 (пункт 3.20).

Значение показателя определяют для сухого остатка после полного испарения растворителя.

8.6 Условная вязкость

8.6.1 При выполнении испытаний применяют следующее испытательное оборудование, средства измерения и вспомогательные устройства:

- вискозиметр типа ВУБ-1 с диаметром отверстия истечения 4 мм или аналогичное испытательное оборудование, позволяющее проводить испытание описанным способом по данной методике;

- секундомер с диапазоном измерения от 0 с до 60 с с погрешностью не более 0,1 с;

- термометр ртутный с ценой деления $0,5 ^\circ\text{C}$ и диапазоном измеряемых температур от $0 ^\circ\text{C}$ до $50 ^\circ\text{C}$ или аналогичный термометр, позволяющий

проводить измерения в указанном диапазоне температур, точностью с требуемыми характеристиками;

- цилиндр мерный стеклянный вместимостью 100 мл с ценой деления 1 мл;

- вода дистиллированная.

8.6.2 Метод испытания

Сущность метода заключается в определении условной вязкости мастики, характеризующуюся временем истечения 50 мл мастики из вискозиметра через отверстие диаметром 4 мм при температуре мастики $(20,0 \pm 0,5)$ °С.

8.6.3 Требования к условиям испытаний

При проведении испытаний соблюдают следующие условия для помещений, в которых испытывают образцы:

- температура воздуха – (21 ± 4) °С;
- относительная влажность воздуха – (55 ± 20) %.

8.6.4 Подготовка к выполнению испытаний

- отбор проб в соответствии с п. 8.1 настоящего стандарта;
- подготовка образцов;
- подготовка испытательного оборудования, средств измерений, вспомогательных устройств к испытаниям.

8.6.4.1 Подготовка образцов

Перед началом проведения испытаний пробу мастики необходимо тщательно перемешать и разбавить толуолом по ГОСТ 5789 в соотношении 5 частей мастики на одну часть толуола.

8.6.4.2 Подготовка испытательного оборудования, средств измерений, вспомогательных устройств к испытаниям

Вискозиметр устанавливают горизонтально с помощью регулировочных винтов.

Отверстие рабочего цилиндра закрывают затвором.

Под рабочий цилиндр вискозиметра подставляют мерный стеклянный цилиндр вместимостью 100 мл.

Емкость вискозиметра наполняют водой и закрывают крышкой с отверстием для термометра, для исключения испарения воды.

Водяную баню в емкости вискозиметра доводят до температуры испытания $(20 \pm 0,5)$ °С.

8.6.5 Порядок выполнения испытаний

Пробу с температурой $(20,0 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$ наливают в рабочий цилиндр аппарата при закрытом затворе до уровня отметки на затворе.

Залитую в цилиндр аппарата мастику перемешивают термометром, измеряют температуру, вынимают термометр и быстро поднимают затвор. При сливе мастика не должна разбрызгиваться по стенкам мерного цилиндра.

В момент, когда уровень мастики достигнет в измерительном цилиндре метки 25 мл, включают секундомер. Когда уровень мастики достигнет метки 75 мл, секундомер останавливают и фиксируют время испытания.

8.6.6 Обработка результатов испытаний

За результат испытаний принимают среднее арифметическое значение результатов двух определений, округленное до целого числа.

Если два результата отличаются от среднего арифметического более чем на 10 %, то результат испытания считают некорректным и испытание повторяют.

8.7 Массовая доля нелетучих веществ

Определение показателя массовая доля нелетучих веществ проводят по ГОСТ 31939.

Образец мастики равномерно распределяют по поверхности плоскодонной чашки из стекла с внутренним диаметром дна 90 мм и высотой бортика не менее 5 мм.

8.8 Условная прочность и относительное удлинение при разрыве

Определение показателя условная прочность и относительное удлинение при разрыве проводят по ГОСТ 26589-94 (пункт 3.3) на образцах-лопатках типа 1 при скорости перемещения подвижного захвата (500 ± 50) мм/мин.

8.9 Водопоглощение

Определение показателя водопоглощение проводят по ГОСТ 26589-94 (пункт 3.9). Подготовленные образцы выдерживают в воде в течение 24 ч.

8.10 Определение показателя гибкость проводят по ГОСТ 26589-94 (пункт 3.12). Испытание проводят на брусе с радиусом закругления $(5,0 \pm 0,2)$ мм, при температуре испытания минус $5 ^\circ\text{C}$.

8.11 Прочность сцепления с основанием

Определение показателя прочность сцепления с основанием проводят по ГОСТ 26589-94 (пункт 3.4, метод А).

В качестве металлической подложки используют пластины размерами не менее $(100 \times 100 \times 2)$ мм, изготовленные из стали марки Ст3 по ГОСТ 380.

В качестве бетонной подложки используют пиленные цементобетонные плитки размерами не менее (100 x 100 x 10) мм, изготовленные из цементобетона с классом прочности не менее В15 по ГОСТ 26633.

Рабочие поверхности образцов должны быть сухими и чистыми.

Рабочие поверхности образцов подложки из стали перед проведением испытания должны быть обезжирены при помощи обработки ветошью, смоченной легколетучим растворителем (ксилол, уайт-спирит и т.п.). Время испарения с обработанной поверхности растворителя должно составлять не менее 10 мин.

Рабочие поверхности образцов подложки из цементобетона перед проведением испытания должны быть обеспылены при помощи нанесения и снятия с рабочей поверхности скотч-ленты. На скотч-ленте не должно оставаться видимых слоев пыли.

Образец мастики наносят на поверхность подложки шпателем или кистью в один слой толщиной не более 0,2 мм, после чего выдерживают при температуре $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ в течение (60 ± 10) мин.

Отрывные элементы из стали марки Ст3 по ГОСТ 380 очищают уайт-спиритом, обезжиривают ацетоном и термостатируют в сушильном шкафу при температуре $(80 \pm 5) ^\circ\text{C}$ в течение 15 минут, после чего извлекают и выдерживают при температуре $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ до полного остывания.

На рабочую поверхность отрывного элемента равномерно наносят клей на цианакрилатной основе.

Покрытую клеем поверхность отрывного элемента совмещают и фиксируют с поверхностью образца мастики, после чего помещают в разрывное испытательное устройство.

Испытание проводят после высыхания клеевого слоя, но не ранее чем через 15 мин после фиксации отрывного элемента.

Испытание проводят в соответствии с методикой ГОСТ 26589-94 (пункт 3.4) при скорости перемещения подвижного захвата (25 ± 5) мм/мин.

За результат принимают среднеарифметическую величину трех измерений показателя прочность сцепления с основанием, округленного до десятых единиц.

8.12 Водонепроницаемость

Определение показателя водонепроницаемость проводят по ГОСТ 26589-94 (пункт 3.10) при давлении 0,03 МПа в течение 10 минут.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Транспортирование

9.1.1 Мастика должна транспортироваться и храниться при соблюдении правил транспортирования и хранения легковоспламеняющихся материалов.

9.1.2 Мастику в упаковке производителя можно перевозить любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта.

9.1.3 При транспортировании мастики должны быть приняты меры, исключающие возможность их увлажнения, загрязнения и механических повреждений.

9.2 Хранение

9.2.1 Продукцию, упакованную в соответствии с требованиями настоящего стандарта, следует хранить в плотно закрытой таре при температурах от минус 10 °С до плюс 40 °С, вдали от источников тепла, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей или в складских помещениях, специально приспособленных для хранения горючих веществ.

Примечания:

1 После первичного применения, излишки мастики рекомендуется хранить в плотно закрытой таре.

2 В случае изменения содержания сухого вещества за период транспортирования и хранения мастики, допускается ее разбавление растворителем и использование в производстве при условии соответствия требованиям настоящего стандарта.

10 Указания по применению

10.1 Мастика поставляется в готовом для применения виде.

10.2 Применение мастики следует производить в соответствии с указаниями по эксплуатации и проекта производства работ, утвержденным в установленном порядке, с соблюдением требований [5].

10.3 Работы по нанесению мастики выполняют при температуре воздуха от минус 10 °С до плюс 40 °С.

10.4 При производстве работ с применением мастики в условиях отрицательных температур мастику необходимо выдержать в помещении в течение 24 часов при температуре $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$.

10.5 Перед применением мастику необходимо тщательно перемешать до однородного состояния, но не менее 2 мин.

10.6 Нанесение мастики производят на заранее подготовленную, сухую и чистую поверхность.

10.7 Мастика наносится по всей поверхности минимум в два слоя.

В таблице 10.1 представлены рекомендации по толщине слоя битумной гидроизоляции в зависимости от глубины заложения фундамента.

Таблица 10.1 – Рекомендации по толщине слоя гидроизоляции

Глубина заложения фундамента, м	Толщина слоя гидроизоляции, мм
1	2
от 0 до 3	2
от 3 до 5	от 2 до 4

10.8 Средний расход мастики на 1 м^2 при устройстве гидроизоляции в два слоя составляет от $2,0 \text{ кг/м}^2$ до $2,5 \text{ кг/м}^2$.

10.9 Дождаться полного высыхания мастики (при стандартных условиях – не ранее, чем через 24 часа) перед проведением дальнейших работ. При необходимости нанести мастику повторно.

10.10 Применение мастики вблизи источников открытого огня запрещается.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие мастики требованиям технических условий настоящего стандарта при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и применения.

11.2 Гарантийный срок хранения мастики – 12 месяцев со дня изготовления.

Примечание – По согласованию с Заказчиком допускается установление иного гарантийного срока хранения продукции в договоре поставки.

11.3 По истечении гарантийного срока хранения изготовитель продукции может перепроверить качественные показатели и, в случае их соответствия

СТО 77310225.018-2021

требованиям настоящего стандарта, продлить гарантийный срок хранения продукции на 12 месяцев после каждой проверки.

Библиография

- [1] Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- [2] Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации
- [3] Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 года № 29н Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
- [4] Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
- [5] Свод правил СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87

СТО 77310225.018-2021

ОКС 93.010

Ж14

ОКПД 2 23.99.12.120

Ключевые слова: мастика битумно-полимерная для фундаментов,
технические условия, требования безопасности

Руководитель разработки:

Генеральный директор

ООО «НОВА-Брит»



Подпись, дата

Н.А. Бондарь

Исполнитель:

Ведущий инженер-технолог

ООО «НОВА-Брит»



Подпись, дата

В.Г. Черкасов